

Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/014294

International filing date: 04 August 2005 (04.08.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP
Number: 2004-284681
Filing date: 29 September 2004 (29.09.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 15 September 2005 (15.09.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application: 2 0 0 4 年 9 月 2 9 日

出 願 番 号
Application Number: 特 願 2 0 0 4 - 2 8 4 6 8 1


パリ条約による外国への出願
に用いる優先権の主張の基礎
となる出願の国コードと出願
番号
J P 2 0 0 4 - 2 8 4 6 8 1
The country code and number
of your priority application,
to be used for filing abroad
under the Paris Convention, is

出 願 人
Applicant(s): ローム株式会社

2 0 0 5 年 8 月 3 1 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小 川



【書類名】	特許願
【整理番号】	PR4-00323
【提出日】	平成16年 9月29日
【あて先】	特許庁長官殿
【国際特許分類】	H01L 23/04
【発明者】	
【住所又は居所】	京都市右京区西院溝崎町2-1番地
【氏名】	ローム株式会社内 谷田 一真
【発明者】	
【住所又は居所】	京都市右京区西院溝崎町2-1番地
【氏名】	ローム株式会社内 宮田 修
【特許出願人】	
【識別番号】	000116024
【氏名又は名称】	ローム株式会社
【代理人】	
【識別番号】	100087701
【弁理士】	
【氏名又は名称】	稲岡 耕作
【選任した代理人】	
【識別番号】	100101328
【弁理士】	
【氏名又は名称】	川崎 実夫
【手数料の表示】	
【予納台帳番号】	011028
【納付金額】	16,000円
【提出物件の目録】	
【物件名】	特許請求の範囲 1
【物件名】	明細書 1
【物件名】	図面 1
【物件名】	要約書 1
【包括委任状番号】	0402732

【書類名】 特許請求の範囲

【請求項 1】

半導体チップがその表面を対向させて接合される配線基板であって、

半導体チップが接合される接合面に形成され、当該半導体チップとの接続のための接続電極と、

上記接合面に形成され、上記接続電極を露出させるための開口を有する絶縁膜と、

上記開口内において上記接続電極上に設けられ、上記接続電極よりも固相線温度の低い低融点金属材料からなる低融点金属部とを含むことを特徴とする配線基板。

【請求項 2】

上記開口内の容積は、上記接続電極の体積と上記低融点金属部の体積との和よりも大きいことを特徴とする請求項 1 記載の配線基板。

【請求項 3】

請求項 1 または 2 記載の配線基板と、

機能素子が形成された表面にその機能素子と電氣的に接続された突起電極を有し、上記配線基板の接合面に対して表面を対向させて接合される半導体チップとを含むことを特徴とする半導体装置。

【書類名】 明細書

【発明の名称】 配線基板および半導体装置

【技術分野】

【０００１】

この発明は、半導体チップがフリップチップ接続される配線基板、およびこの配線基板に半導体チップをフリップチップ接続してなる半導体装置に関する。

【背景技術】

【０００２】

半導体装置の小型化および高密度実装のために、半導体チップの機能素子が形成された機能面を固体装置に対向させて、半導体チップを固体装置に接続するフリップチップ接続構造が注目されている。

図６は、フリップチップ接続構造を有する半導体装置の図解的な断面図である。この半導体装置５１は、配線基板５２と、機能素子５４が形成された機能面５３ａを、配線基板５２の接合面５２ａに対向させて接続された半導体チップ５３とを備えている。

【０００３】

配線基板５２の接合面５２ａには、複数の接続電極５５が形成されている。また、配線基板５２の接合面５２ａには、その接合面５２ａと半導体チップ５３の機能面５３ａとの間隔より小さい厚みを有するソルダレジスト膜５６が形成されている。ソルダレジスト膜５６には、接続電極５５を個々に露出させるための複数の開口５６ａが形成されている。

半導体チップ５３の機能面５３ａには、機能素子５４と電氣的に接続された複数の電極パッド５７が形成されている。電極パッド５７は、機能面５３ａを覆う表面保護膜５９に形成された開口５９ａから露出している。また、各電極パッド５７の上には、突起電極５８が、表面保護膜５９の表面から突出して形成されている。

【０００４】

配線基板５２の接合面５２ａに形成された接続電極５５と、半導体チップ５３の機能面５３ａに形成された突起電極５８とは、電極パッド５７、接続電極５５および突起電極５８より固相線温度（融点）が低い低融点金属からなる接合材６０を介して接続されている。この接合材６０は、半導体チップ５３の突起電極５８上に配置される半田ボールが、その半導体チップ５３と配線基板５２との接合時に溶融して形成される。

【０００５】

そして、配線基板５２と半導体チップ５３との間に存在する空隙は、アンダーフィル層６３で埋められている。

図７は、従来の半導体装置５１の製造方法を説明するための図解的な断面図である。

まず、配線基板５２が、接合面５２ａを上方に向けられて、ほぼ水平な姿勢で保持される。そして、ヒータを内蔵して加熱することが可能なボンディングツール６２により、半導体チップ５３が、機能面５３ａと反対側の面である裏面５３ｂを吸着されて、保持される。半導体チップ５３は、機能面５３ａを下方に向けられて、配線基板５２の接合面５２ａに対向される。半導体チップ５３の機能面５３ａには、接続電極５５上に半田ボール６１が形成されている。

【０００６】

続いて、半導体チップ５３の突起電極５８が配線基板５２の接続電極５５に当接するように位置を合わされた後、ボンディングツール６２が下降され、半導体チップ５３が配線基板５２に接合される。この際、ボンディングツール６２により、半導体チップ５３が加熱され、この熱により、半田ボール６１が溶融される。その後、ボンディングツール６２による加熱が停止され、半田ボール６１は接続電極５５と突起電極５８とを電氣的に接続する接合材６０となる。

【０００７】

さらに、未硬化（液状）のアンダーフィル材が、配線基板５２と半導体チップ５３との隙間に充填された後、硬化させるための処理が行われ、配線基板５２と半導体チップ５３との隙間にアンダーフィル層６３が形成される。これにより、図６に示す半導体装置５１

が得られる。

【非特許文献１】 Chua Khoon Lam、他１名、"Assembly and Reliability Performance of Flip Chip with No-flow Underfills"、2003 Electronics Packaging Technology Conference、p.336-341

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【０００８】

ところが、配線基板５２の接続電極５５や半導体チップ５３の半田ボール６１は、高さばらつきを有するため、接続電極５５と突起電極５８とを確実に接合するためには、接合時に、半導体チップ５３に大きな荷重をかけなければならない。このため、溶融した半田ボール６１が、接合面５２ａ（機能面５３ａ）に沿う方向に拡がる。その結果、接合面５２ａの面内方向に隣接する接続電極５５同士（機能面５３ａの面内方向に隣接する突起電極５８同士）が、接合材６０により電氣的に短絡されて、ショート不良が生ずるという不具合があった。

【０００９】

また、アンダーフィル層６３の形成は、半導体チップ５３を配線基板５２に接合する前に、未硬化のアンダーフィル材を接合面５２ａ上に塗布し、半導体チップ５３を配線基板５２に接続した後に硬化することにより行われることがある。この場合、接続電極５５に半田ボール６１を接触させるために、半導体チップ５３は、ボンディングツール６２により、未硬化のアンダーフィル材が存在しない場合と比べて大きな力で配線基板５２に押しつけられる。

【００１０】

この状態で、半導体チップ５３がボンディングツール６２により加熱され、半田ボール６１の融液が生ずると、この融液は、容易に接合面５２ａの面内方向に拡がるから、この融液が固化して形成される接合材６０により、この面内方向に隣接する接続電極５５や突起電極５８が電氣的に短絡されて、ショート不良が生じやすい。

そこで、この発明の目的は、半導体チップとの電氣的接続のための接続電極間での短絡を防止することができる配線基板およびそれを用いた半導体装置を提供することである。

【課題を解決するための手段】

【００１１】

上記の目的を達成するための請求項１記載の発明は、半導体チップ（３）がその表面を対向させて接合される配線基板（２，１５）であって、半導体チップが接合される接合面（２ａ，１５ａ）に形成され、当該半導体チップとの接続のための接続電極（１４）と、上記接合面に形成され、上記接続電極を露出させるための開口（６ａ）を有する絶縁膜（６）と、上記開口内において上記接続電極上に設けられ、上記接続電極よりも固相線温度の低い低融点金属材料からなる低融点金属部（１６）とを含むことを特徴とする配線基板である。

【００１２】

なお、括弧内の数字は、後述の実施形態における対応構成要素等を表す。以下、この項において同じ。

この発明によれば、半導体チップとの接合面において、その最表面の絶縁膜に接続電極を露出させるための開口が形成され、その開口内に低融点金属部が配置されている。そのため、半導体チップとの接続の際、この配線基板を低融点金属部の固相線温度以上の温度に加熱して、低融点金属部の融液を生じさせることができる。この融液が固化して形成される接合材を介して、配線基板の接続電極と半導体チップとの電氣的接続を達成できる。

【００１３】

このとき、低融点金属部の融液が生じても、この融液を開口内にとどめることができ、開口から溢れることを防止することができる。そのため、接合面１５ａの面内方向に隣接する接続電極が、その溶融した低融点金属部によって短絡されることを防止できる。

この配線基板に半導体チップを接合する際、上記配線基板は上記接合面を上方に向けて

保持されることが好ましい。この場合、接合の際、低融点金属部がその固相線温度以上の温度に加熱されて融液を生じたとしても、この融液は、重力の作用により下方に流れようとするから、絶縁膜の開口内に収容される。

【0014】

絶縁膜は、たとえば、ソルダレジストであってもよい。

請求項2記載の発明は、上記開口内の容積 (V_0) は、上記接続電極の体積 (V_p) と上記低融点金属部の体積 (V_L) との和よりも大きいことを特徴とする請求項1記載の配線基板である。

この発明によれば、開口内において、接続電極により占められる空間の残余の空間の容積は、低融点金属部の体積より大きい。低融点金属部の体積と、この低融点金属部が溶融および固化して得られる接合材の体積とは等しいので、開口は、この接合材の全量を収容し得る容積を有している。このため、低融点金属部やその融液は、接合時に開口内に収容され、接合面の面内方向に隣接する接続電極や突起電極へ移動しない。したがって、この配線基板は、半導体チップとの接合時に、ショート不良が生じることを防止できる。

【0015】

ここで、低融点金属部の体積は、固相の状態における体積だけでなく、液相の状態における体積を含むものとする。

低融点金属部は、たとえば、めっきにより接続電極上に形成することができる。この場合、めっき時間やめっき電流を制御してめっき厚を制御することにより、低融点金属部の体積を所定の体積にすることができる。

【0016】

また、低融点金属部は、接続電極上に半田ペースト（クリーム半田）を塗布した後、配線基板を加熱して半田ペースト中の有機物（フラックス、溶媒等）を飛散させるとともに、半田ペースト中の半田粉末を溶融および固化させることにより形成されてもよい。この場合、半田ペーストの塗布量を制御することにより、低融点金属部の体積を所定の体積にすることができる。すなわち、この場合における低融点金属部の体積とは、半田ペーストの体積ではなく、半田ペーストを構成する半田粉末が溶融および固化されて得られる半田材の体積を意味する。

【0017】

請求項3記載の発明は、請求項1または2記載の配線基板（2）と、機能素子（4）が形成された表面（3a）にその機能素子と電氣的に接続された突起電極（13）を有し、上記配線基板の接合面（2a）に対して表面を対向させて接合される半導体チップ（3）とを含むことを特徴とする半導体装置（1，21）である。

この発明により、請求項1または2記載の発明と同様の効果を奏することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0018】

以下では、この発明の実施の形態を、添付図面を参照して詳細に説明する。

図1は、本発明の第1の実施形態に係る半導体装置の図解的な断面図である。この半導体装置1は、配線基板2と、機能素子4が形成された機能面3aを配線基板2の表面（以下、「接合面」という。）2aに、対向させて接続された半導体チップ3とを含んでいる。

【0019】

配線基板2の接合面2aには、複数の接続電極14（図2ないし図4参照）が形成されており、配線基板2と半導体チップ3とは、接続電極14をそれぞれ含む複数の接続部材5によって、所定間隔を保つように接合され、かつ電氣的に接続されている。

配線基板2の接合面2aには、その接合面2aと半導体チップ3との間隔より小さい厚みを有するソルダレジスト膜6が形成されている。このソルダレジスト膜6により、配線基板2の接合面2aに形成されている配線間での電氣的短絡が防止されている。このソルダレジスト膜6には、接続電極14を個々に露出させる複数の開口6aが形成されている。接続部材5は、開口6a内において接続電極14と接続される。

【0020】

配線基板2と半導体チップ3との隙間（配線基板2と半導体チップ3との間であって、接合面2aを垂直に見下ろす平面視において、半導体チップ3と重なる領域）には、アンダーフィル層7が配置されている。アンダーフィル層7によって、配線基板2と半導体チップ3との隙間が封止されるとともに、機能面3aや接続部材5が保護されている。

配線基板2の端部には、図示しない配線により接続部材5と電氣的に接続された端面電極8が形成されている。端面電極8は、配線基板2の接合面2aから端面を経て、接合面2aの反対側の外部接続面2bに至るように形成されている。この半導体装置1は、端面電極8において、他の配線基板（実装基板）との電氣的接続を達成することができる。

【0021】

図2は、半導体装置1の接続部材5周辺を拡大して示す図解的な断面図である。

半導体チップ3の機能面3aには、機能素子4に電氣的に接続され、アルミニウム（A1）からなる複数の電極パッド11が形成されている。電極パッド11は、機能面3aを覆う表面保護膜12に形成された開口12aから露出している。表面保護膜12は、たとえば、窒化シリコン（パッシベーション膜）やポリイミドからなる。また、各電極パッド11の上には、突起電極13が、表面保護膜12から突出して形成されている。突起電極13は、たとえば、無電解ニッケル（Ni）めっきおよび無電解金（Au）めっきにより形成されていてもよく、電解銅（Cu）めっきや電解金めっきにより形成されていてもよい。

【0022】

接合面2a上に形成された各接続電極14は、半導体チップ3の機能面3aに形成された複数の電極パッド11（突起電極13）のそれぞれに対応する位置に形成されている。接続電極14は、たとえば、銅パッド14Aの表面をニッケル／金めっき層14Bで被覆した構成を有している。

複数の突起電極13と、対応する各接続電極14とは、それぞれ接合材10により機械的に接合されており、かつ、電氣的に接続されている。接合材10は、電極パッド11、突起電極13および接続電極14より固相線温度が低い低融点金属、たとえば、スズ（Sn）、インジウム（In）やそれらの合金からなる。

【0023】

接続電極14、突起電極13および接合材10により、接続部材5が構成されている。

図3は、半導体装置1の製造方法を説明するための図解的な平面図であり、図4は、その切断線IV-IVによる図解的な断面図である。図3では、半導体チップ3の図示を省略している。

半導体装置1は、たとえば、配線基板2の接合面2aに対して、半導体チップ3を、その機能面3aを対向させて接合した後、配線基板2と半導体チップ3との間隙に液状のアンダーフィル材を注入し、そのアンダーフィル材を硬化させてアンダーフィル層7を形成することによって得られる。

【0024】

具体的には、まず、機能面3aに電極パッド11、表面保護膜12および突起電極13が形成された半導体チップ3が用意される。図4を参照して、この半導体チップ3の機能面3a側には、従来の半導体装置51の製造方法における半田ボール61（図7参照）に対応する部材は設けられておらず、突起電極13は、その表面が露出されて表面保護膜12から突出している。

【0025】

そして、複数の配線基板2が作り込まれた基板15が用意される。基板15の接合面15a（配線基板2の接合面2a）には、各接続電極14を覆うように低融点金属膜16が形成されている。

低融点金属膜16は、半導体装置1の接合材10とほぼ同じ組成の金属材料からなる。すなわち、低融点金属膜16の固相線温度は、電極パッド11、突起電極13まらびに接続電極14（銅パッド14Aおよびニッケル／金めっき層14B）の固相線温度より低い

【0026】

低融点金属膜16は、たとえば、めっきにより接続電極14上に形成することができる。また、低融点金属膜16は、接続電極14上に半田ペースト（クリーム半田）を塗布した後、基板15を加熱して当該半田ペースト中の有機物（フラックス、溶媒等）を飛散させるとともに、当該半田ペースト中の半田粉末を溶融および固化させることにより形成することもできる。

【0027】

接続電極14および開口6aは、たとえば、接合面15aを垂直に見下ろす平面視において、ほぼ正方形の形状を有しており、接続電極14は、開口6aのほぼ中部に配置されている（図3参照）。接続電極14および開口6aは、接合面15aを垂直に見下ろす平面視において、正方形以外の多角形や円形の形状を有していてもよい。接続電極14からは、端面電極8（図1参照）に接続された配線17が延びている。配線17は、接続電極14との接続部付近を除き、ソルダレジスト膜6に覆われている。

【0028】

接合面15aを垂直に見下ろす平面視において、低融点金属膜16は、たとえば、ほぼ正方形の形状を有しており、開口6aの形成領域内に存在している。低融点金属膜16は、接合面15aを垂直に見下ろす平面視において、正方形以外の多角形や円形の形状を有していてもよい。

各開口6aは、その容積 V_0 が、その開口6a内に配置される接続電極14の体積 V_p と低融点金属膜16の体積 V_L との和より大きいように形成されている（下記数式（1）参照）。

【0029】

$$V_0 > V_L + V_p \quad (1)$$

なお、融液（液相）を含む状態における低融点金属膜16の体積が、固相の状態における低融点金属膜16の体積より大きい場合は、上記数式（1）における低融点金属膜16の体積 V_L は、液相を含む状態における低融点金属膜16の体積である。

低融点金属膜16が、めっきにより形成される場合、めっき電流（電解めっきの場合）やめっき時間によりめっき厚を制御することにより、低融点金属膜16の体積 V_L を所定の体積にすることができる。

【0030】

また、低融点金属膜16が、半田ペーストを用いて形成される場合、半田ペーストの塗布量を制御することにより、低融点金属膜16の体積 V_L を所定の体積にすることができる。この場合における低融点金属膜16の体積 V_L とは、半田ペーストの体積ではなく、有機物が除去され半田ペーストを構成する半田粉末が溶融および固化されて得られる低融点金属膜16についての体積を意味する。

【0031】

開口6aの形状が柱体（この実施形態の場合は角柱）とみなせる場合は、開口6aの容積 V_0 は、ソルダレジスト膜6を垂直に見下ろす平面視における開口6aの面積と、ソルダレジスト膜6の厚さとの積に等しい。

続いて、基板15が、接合面15aを上に向けられて、ほぼ水平な姿勢で保持される。そして、ヒータを内蔵して加熱することが可能なボンディングツール19により、半導体チップ3が、その機能面3aと反対側の面である裏面3bを吸着されて、保持される。半導体チップ3は、機能面3aが下方に向けられて、基板15の接合面15aに対向される。この状態が、図4に示されている。

【0032】

続いて、半導体チップ3の突起電極13と基板15の低融点金属膜16とが位置合わせされた後、ボンディングツール19が下降され、突起電極13が低融点金属膜16に接触される。ここで、基板15の接続電極14に形成された低融点金属膜16や半導体チップ3の突起電極13が、大きな高さばらつきを有している場合がある。このような場合は、

低融点金属膜 16 と突起電極 13 とを確実に接続するために、ボンディングツール 19 により、半導体チップ 3 に大きな荷重がかけられる。

【0033】

そして、この状態で、ボンディングツール 19 により、半導体チップ 3 が加熱され、その熱により低融点金属膜 16 がその固相線温度以上（好ましくは、液相線温度以上）の温度に加熱され、熔融される。その後、ボンディングツール 19 による加熱が停止され、突起電極 13 と接続電極 14 とは、低融点金属膜 16 の融液が固化してなる接合材 10 により、電氣的に接続されるとともに機械的に接合される。

【0034】

ここで、接続電極 14 の体積 V_p と低融点金属膜 16 の体積 V_L との和が、開口 6a の容積 V_0 より小さいことにより、低融点金属膜 16 やその融液は、開口 6a 内において、接続電極 14 の残余の空間に収容される。また、低融点金属膜 16 は、突起電極 13 ではなく、開口 6a 内に配置された接続電極 14 上に形成されている。このため、低融点金属膜 16 やその融液は、開口 6a 外に広がって接合面 15a の面内方向に移動しない。その結果、半導体チップ 3 に大きな荷重がかけられたとしても、この面内方向に隣接する突起電極 13 や接続電極 14 が、接合材 10 により電氣的に短絡されて、ショート不良が生じることを防止することができる。

【0035】

次に、基板 15 と半導体チップ 3 との隙間に、アンダーフィル層 7（図 1 および図 2 参照）が充填される。アンダーフィル層 7 は、たとえば、未硬化（液状）のアンダーフィル材が、ディスペンサから吐出され、基板 15 と半導体チップ 3 との隙間に、毛細管現象により充填された後、硬化（たとえば、熱硬化）されて形成される。

未硬化のアンダーフィル材は、半導体チップ 3 を接続する前の基板 15 の接合面 15a 側に塗布されてもよい。この場合、ボンディングツール 19 により、半導体チップ 3 が基板 15 に押しつけられることにより、低融点金属膜 16 と突起電極 13 とは、未硬化のアンダーフィル材を突き抜けて接触させられる。そして、基板 15 に対する半導体チップ 3 の接合が完了した後、未硬化のアンダーフィル材を硬化させることにより、アンダーフィル層 7 が得られる。

【0036】

この場合、半導体チップ 3 を基板 15 に接合する際、突起電極 13 を低融点金属膜 16 に接触させるために、半導体チップ 3 は、ボンディングツール 19 により、未硬化のアンダーフィル材が存在しない場合と比べて大きな力で基板 15 に押しつけられる。この状態で、半導体チップ 3 がボンディングツール 19 により加熱され、低融点金属膜 16 が熔融されても、低融点金属膜 16 の融液は、開口 6a 内において、接続電極 14 の残余の空間に収容されるから、接合面 15a の面内方向に隣接する接続電極 14 や突起電極 13 が、接合材 10 により短絡されることが防止される。

【0037】

その後、基板 15 が配線基板 2 の個片に切断され、配線基板 2 の端部に端面電極 8 が形成されて、図 1 に示す半導体装置 1 が得られる。

本発明の実施形態の説明は以上の通りであるが、本発明は、別の形態でも実施できる。たとえば、配線基板 2、22 には、2 つ以上の半導体チップ 3 がフリップチップ接続されていてよい。

【0038】

この発明の半導体装置のパッケージ形態は、図 1 に示す半導体装置 1 のように端面電極 8 を外部接続部材とするものに限られず、他の形態であってもよい。図 5 は、第 1 の実施形態に係る半導体装置の変形例を示す図解的な断面図である。図 2 において、図 1 に示す各部に対応する部分には、図 2 と同じ参照符号を付している。

この半導体装置 21 は、外部接続部材として、半導体装置 1 の端面電極 8 の代わりに金属ボール 23 を備えている。金属ボール 23 は、配線基板 22 の内部および／または表面で再配線されて、接続部材 5 に電氣的に接続されている。この半導体装置 21 は、金属ボ

ール 2 3 を介して、他の配線基板に接合できる。

【 0 0 3 9 】

その他、特許請求の範囲に記載された事項の範囲で種々の変更を施すことが可能である。

【図面の簡単な説明】

【 0 0 4 0 】

【図 1】 本発明の第 1 の実施形態に係る半導体装置の構造を示す図解的な断面図である。

【図 2】 図 1 に示す半導体装置の接続部材周辺を拡大して示す図解的な断面図である。

【図 3】 図 1 に示す半導体装置の製造方法を説明するための図解的な平面図である。

【図 4】 図 1 に示す半導体装置の製造方法を説明するための図解的な断面図である。

【図 5】 本発明の第 1 の実施形態に係る半導体装置の変形例を示す図解的な断面図である。

【図 6】 フリップチップ接続構造を有する半導体装置の構造を示す図解的な断面図である。

【図 7】 図 6 に示す半導体装置の製造方法を説明するための図解的な断面図である。

【符号の説明】

【 0 0 4 1 】

1, 2 1 半導体装置

2 配線基板

2 a, 1 5 a 接合面

3 半導体チップ

3 a 機能面

4 機能素子

6 ソルダレジスト膜

6 a ソルダレジスト膜の開口

1 0 接合材

1 3 突起電極

1 4 接続電極


1 5 基板

1 6 低融点金属膜


V_L 低融点金属膜の体積

V_0 ソルダレジスト膜の開口の容積


V_P 電極パッドの体積




【图 2】




【図 3】




【図 4】




【図 5】



【図 6】





【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 半導体チップとの電氣的接続のための接続電極間での短絡を防止することができる配線基板およびそれを用いた半導体装置を提供する。

【解決手段】 この配線基板 15 は、半導体チップ 3 が接合される接合面 15 a に形成され、半導体チップ 3 との接続のための接続電極 14 と、接合面 15 a に形成され、接続電極 14 を露出させるための開口 6 a を有するソルダレジスト膜 6 と、開口 6 a 内において接続電極 14 上に設けられ、接続電極 14 よりも固相線温度の低い低融点金属材料からなる低融点金属膜 16 とを含む。各開口 6 a は、その容積 V_0 が、その開口 6 a 内に配置される接続電極 14 の体積 V_p と低融点金属膜 16 の体積 V_L との和より大きいように形成されている。

【選択図】

図 4

出願人履歴

0 0 0 1 1 6 0 2 4

19900822

新規登録

京都府京都市右京区西院溝崎町 2 1 番地
ローム株式会社